

## Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Produkt	Vytvrzování	Barva	Forma	Pevnost v tahu MPa	Min. pracovní teplota °C	Max. pracovní teplota °C	Tvrdość Shore A	Nelepivé min	Max 3mm vytvrzení	Prodloužení %
PV5700	Alkoxy	Bílá	Pasta	2.00	-60	200	34	15	24 hod	580
PV5701	Alkoxy	Černá	Pasta	2.40	-60	260	37	10	24 hod	450
PV5702	Alkoxy	Průsvitná	Pasta	2.70	-60	200	24	15	24 hod	540
PV5703	Alkoxy	RAL 7035	Pasta	2.00	-60	200	34	15	24 hod	580

## 2-složkové silikonové hmoty

Produkt	Vytvrzování	Barva	Smíšená viskozita MPa	UL 94V-0	Min. pracovní teplota °C	Max. pracovní teplota °C	Tvrdość Shore A	Doba zpracovatelnosti min @ 25°C	Rychlost Vytvrzování		Tepelná vodivost W/mK
									Hod 25°C	Min 100°C	
PV2218	Adiční	Průsvitná	3000	Ne	-60	200	59	360	24-48	60	0.18
PV2553	Adiční	Šedá	4500	Ano	-50	260	32	180	24	7	0.68

## Silikonové gely

Produkt	Vytvrzování	Barva	Smíšená viskozita MPa	UL 94V-0	Min. pracovní teplota °C	Max. pracovní teplota +°C	Doba zpracovatelnosti min @ 25°C	Rychlost Vytvrzování		Tepelná vodivost W/mK
								Hod 25°C	Min 100°C	
PV2300	Adiční	Průsvitná	630	Ne	-55	200	>45	<24	<60	
PV2304	Adiční	Průsvitná	26500	Ne	-50	200	10	0.5		

### UK

ACC Silicones Limited  
Amber House,  
Showground Road  
Bridgwater, TA6 6AJ  
Tel: +44 (0) 1278 411411  
Fax: +44 (0) 1278 411444

### Italy

Treco s.r.l.  
Via Romagna 8  
Sesto Ulteriano (MI) 20098  
Milan, Italy  
Tel: +39 02 988 0913  
Fax: +39 02 9828 0413

### Germany

Pommernstrasse 12  
53119 Bonn  
Germany  
Tel: +49 (0)228 2497371  
Fax: +49 (0)228 2497372

### Czech Republic

Turanka 115  
627 00 Brno  
Czech Republic  
Tel: +420 532 123 258  
Fax: +420 532 123 259